

# F40 AGRRESSIEF HECHTENDE SPUITLIJM

TECHNISCHE GEGEVENS

**Tensorgrip**



Als onderdeel van ons lijmprogramma voor foam en stoffering is **F40** geschikt voor schuim, stoffen en tapijttegels.

## PRODUCTBESCHRIJVING

**TensorGrip® F40** is een zeer agressief hechtende lijm voor alle veeleisende foam-, stofferings- en tapijtoepassingen. **F40** is een niet-gechloreerde multipurpose spuitlijm met een hoog gehalte vaste stoffen en synthetisch rubber, verkrijgbaar in drukvaten. Deze veelzijdige lijm heeft een lange opentijd en een hoog hechtingsniveau met uitstekende kleefkracht voor het verlijmen van tal van ondergronden, waaronder foam, stoffen, bekleding, multiplex, MDF en vele andere materialen. Ook te gebruiken als hechtmiddel voor tapijttegels.

### VOORDELEN

- Niet gechloreerd
- Extreem hoge kleefkracht
- Uitstekende verlijming bij kamertemperatuur
- Uitstekende aanvangshechting en goede hittebestendigheid
- Sneldrogend met lange opentijd
- Uitstekende hechting aan vele materialen, waaronder zachte stoffen, leer, de meeste harde kunststoffen, tapijt, isolatiedekens en –platen op de meeste poreuze en niet-poreuze ondergronden, zoals multiplex, MDF, spaanplaat, metaalplaat, etc.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Dit product is ontworpen voor applicatie op beide te verlijmen vlakken. Let erop dat de vlakken schoon, droog en vrij zijn van stof, vuil, olie, losse verfschilfers, was of vet etc. De beste resultaten worden verkregen wanneer de temperatuur van de lijm en de te hechten vlakken tussen 16°C en 27°C is.
- Zorg tijdens gebruik voor goede ventilatie. De tank voor gebruik goed schudden. Koppel de slang stevig aan het pistool en de andere kant aan het vat. Zorg ervoor dat de kraan-slangverbinding goed gesloten is. Open langzaam en volledig de kraan van de tank en controleer tijdens het proces op lekkages. Ontgrendel de trekker van het spuitpistool om met spuiten te beginnen en de juiste instelling te vinden.
- Controleer voor gebruik of deze lijm geschikt is door deze op een klein stukje van het substraat aan te brengen. Dit product kan de kwaliteit van sommige substraten aantasten. Spuit op een afstand van ca. 10-20 cm met een hoek van 90 graden en breng een gelijkmatige lijmlaag aan op het oppervlak zodat dit voor 80% – 100% bedekt is. Spuit zo nodig nog een lijmlaag op gedeeltes die meer lijm nodig lijken te hebben. Spuit op de twee te hechten vlakken, op één vlak verticaal en op het andere vlak horizontaal. Laat de lijm iets opdrogen zodat er na aanraking geen lijm meer aan de handen blijft plakken (knokkeltest).
- Voeg de vlakken samen en druk met gelijkmatige kracht op elkaar. Het is raadzaam een roller te gebruiken om een gelijkmatige druk uit te oefenen en zo een maximale kleefkracht te bereiken. Laat de lijm in 24 uur volledig uitharden.
- Indien slang of pistool verstopt raakt, schroef deze dan los en reinig met een oplosmiddel, zoals thinner of aceton. Steek geen scherpe voorwerpen in de opening van de nozzle.

### OPSLAG EN WISSELING VAN VATEN

- Draai de kraan dicht, spuit de resterende lijm uit de slang, koppel de slang en pistool los van de tank. Sluit de slang aan op een bus met reinigingsmiddel (separaat verkrijgbaar) en spuit tot de vloeistof helder is, wat erop wijst dat slang en pistool schoon zijn. Wanneer u de slang en het pistool aan de tank vast laat zitten, moet u de kraan van de tank open laten. Koppel slang of pistool dan niet los van de tank, maar sluit en vergrendel het spuitpistool.

Vrijwaringsclausule: de technische gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wij stellen ons niet aansprakelijk voor fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of redactionele fouten die voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van uitgifte van dit document en de datum waarop dit product wordt toegepast. Voor het gebruik van het product moet de gebruiker de noodzakelijke tests uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Verder moeten alle gebruikers contact opnemen met de verkoper of de fabrikant voor aanvullende technische informatie over het gebruik, wanneer zij denken dat de informatie die zij bezitten verduidelijkt moet worden, hetzij voor normaal gebruik, hetzij voor specifieke toepassingen van ons product. Onze garantie is van toepassing binnen de context van de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften, huidige beroepsstandaards en in overeenstemming met de bepalingen van onze algemene verkoopvoorwaarden. De informatie uit het huidige technische datablad is indicatief en is niet altijd volledig. Hetzelfde is van toepassing op informatie die mondeling of telefonisch is doorgegeven aan potentiële of bestaande klanten.

BELU BV

Otterkoog 99B, 1822 BX ALKMAAR

+31(0)72 5206697 | [www.belu.nl](http://www.belu.nl) | [www.tensorglobal.com](http://www.tensorglobal.com) | [info@belu.nl](mailto:info@belu.nl)

**BELU**  
Bonding solutions

**Tensorgrip**

# F40 AGRESSIEF HECHTENDE SPUITLIJM

TECHNISCHE GEGEVENS

**TensorGrip**

## SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN

Voor optimale resultaten moet de lijm worden toegepast op een temperatuur van 18°C. Nooit onder de 10°C verwerken. Laat substraten gedurende 48 uur voor het lijmen acclimatiseren tot normale kamertemperatuur (18°C). De opentijd van de lijm niet overschrijden. Plaats de tank tijdens het gebruik niet direct op een koude betonvloer. Als de lijm nat of in een straal wordt uitgestoten, dan is de tank te koud. Verplaats dan naar een warme omgeving en laat volledig acclimatiseren voordat het opnieuw gebruikt wordt.

### LET OP:

- Gebruik alleen in goed geventileerde ruimtes
- Niet verdunnen of reactiveren met oplosmiddelen
- Niet verbranden
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C
- Uit de buurt van ontbrandingsbronnen houden
- Ontlast druk voordat u de slang loskoppelt
- Test voor het gebruik of de lijm geschikt is.

MSDS en technische databladeren ALTIJD voor gebruik lezen en begrijpen. Informatie uit deze technische literatuur wordt geacht accuraat te zijn en wordt te goeder trouw ten behoeve van de gebruiker aangeboden. Het bedrijf kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor risico's of schade voor het gebruik van haar chemische producten, omdat de gebruiksvoorwaarden buiten onze controle vallen. Verklaringen over het mogelijk gebruik van onze producten zijn niet bedoeld als aanbevelingen om octrooien te schenden. Deze producten zijn alleen voor industrieel gebruik bestemd.

## CHEMISCHE TECHNISCHE DATA

### TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| • Vaste stoffen       | 30% +/- 2%                                    |
| • Viscositeit         | 300 cps +/- 50 cps                            |
| • Soortgelijk gewicht | 0.66 tot 0.70                                 |
| • Faaltemperatuur     | > 95°C  |
| • Opentijd            | 1 uur   |
| • Ontvlambaarheid     | niet-ontvlambare lijm in ontvlambaar drijfgas |
| • Droogtijd           | 3-5 minuten                                   |
| • Houdbaarheid        | 18 maanden vanaf fabricagedatum               |

### VERPAKKING

|         |             |
|---------|-------------|
| • 22L   | wegwerptank |
| • 500ML | sputbus     |

## OPSLAG

### GEBRUIK & OPSLAG

- Raadpleeg veiligheidsinformatieblad vóór gebruik.
- Niet bewaren bij temperaturen boven 50°C.
- Voorkom blootstelling aan direct zonlicht.
- Niet direct op betonvloer bewaren.
- Voor optimale resultaten moet de lijm worden toegepast op een temperatuur van 18°C. Nooit onder de 10°C verwerken.
- Indien aangesloten moet de kraan altijd open blijven en de slang onder druk staan.
- Draai de kraan alleen dicht wanneer een nieuw vat wordt aangesloten.
- Vóór afkoppeling slang drukloos maken.
- Test **TensorGrip® F40** altijd vóór gebruik in productie om vast te stellen of het geschikt is voor uw specifieke toepassing.

BELU BV

Otterkoog 99B, 1822 BX ALKMAAR

+31(0)72 5206697 | [www.belu.nl](http://www.belu.nl) | [www.tensorglobal.com](http://www.tensorglobal.com) | [info@belu.nl](mailto:info@belu.nl)

**BELU**  
Bonding solutions

**TensorGrip**