

F10 WEEKMAKERBESTENDIGE SPUITLIJM VOOR VINYL/PVC

TECHNISCHE GEGEVENS

Tensorgrip



Als onderdeel van ons lijmprogramma voor foam en stoffering is **F10** een onvoorstelbaar duurzame contactlijm, die speciaal is ontwikkeld voor de meeste materialen in combinatie met de vinyl- en stoffenmarkt.

PRODUCTBESCHRIJVING

TensorGrip® F10 is een revolutionaire, zeer goed presterende weekmakerbestendige spuitlijm die speciaal is ontwikkeld voor het lijmen van veel toegepaste materialen in de stofferingsbranche. **F10** lijmt vinyl, PVC, rubbers, leer en de meeste kunststoffen duurzaam, wat in het verleden niet mogelijk was door migratie van weekmakers waardoor de lijmverbinding delamineerde. Zeer goed te gebruiken in de automotive- en caravanindustrie waar delaminatie van vinyl, PVC en andere materialen veel schade veroorzaakten.

VOORDELEN

- 100% weekmakerbestendig
- Hoog temperatuurbestendig
- Zeer hoge sterkte (Green Strength)
- Hoge aanvangshechting
- Fijne webspray
- Lijmt vele stoffen aan "moeilijke" ondergronden
- Hoog gehalte vaste stoffen

GEBRUIKSAANWIJZING

- Dit product is ontworpen voor applicatie op beide te verlijmen vlakken. Let erop dat de vlakken schoon, droog en vrij zijn van stof, vuil, olie, losse verfschilfers, was of vet etc. De beste resultaten worden verkregen wanneer de temperatuur van de lijm en de te hechten vlakken tussen 16°C en 27°C is.
- Zorg tijdens gebruik voor goede ventilatie. De tank voor gebruik goed schudden. Koppel de slang stevig aan het pistool en de andere kant aan het vat. Zorg ervoor dat de kraan-slangverbinding goed gesloten is. Open langzaam en volledig de kraan van de tank en controleer tijdens het proces op lekkages. Ontgrendel de trekker van het spuitpistool om met spuiten te beginnen en de juiste instelling te vinden.
- Controleer voor gebruik of deze lijm geschikt is door deze op een klein stukje van het substraat aan te brengen. Dit product kan de kwaliteit van sommige substraten aantasten. Spuit op een afstand van ca. 10-20 cm met een hoek van 90 graden en breng een gelijkmatige lijmlaag aan op het oppervlak zodat dit voor 80% – 100% bedekt is. Spuit zo nodig nog een lijmlaag op gedeeltes die meer lijm nodig lijken te hebben. Spuit op de twee te hechten vlakken, op één vlak verticaal en op het andere vlak horizontaal. Laat de lijm iets opdrogen zodat er na aanraking geen lijm meer aan de handen blijft plakken (knokkeltest).
- Voeg de vlakken samen en druk met gelijkmatige kracht op elkaar. Het is raadzaam een roller te gebruiken om een gelijkmatige druk uit te oefenen en zo een maximale kleefkracht te bereiken. Laat de lijm in 24 uur volledig uitharden.
- Indien slang of pistool verstopt raakt, schroef deze dan los en reinig met een oplosmiddel, zoals thinner of aceton. Steek geen scherpe voorwerpen in de opening van de nozzle.

OPSLAG EN WISSELING VAN VATEN

- Draai de kraan dicht, spuit de resterende lijm uit de slang, koppel de slang en pistool los van de tank. Sluit de slang aan op een bus met reinigingsmiddel (separaat verkrijgbaar) en spuit tot de vloeistof helder is, wat erop wijst dat slang en pistool schoon zijn. Wanneer u de slang en het pistool aan de tank vast laat zitten, moet u de kraan van de tank open laten. Koppel slang of pistool dan niet los van de tank, maar sluit en vergrendel het spuitpistool.

Vrijwaringsclausule: de technische gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wij stellen ons niet aansprakelijk voor fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of redactionele fouten die voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van uitgifte van dit document en de datum waarop dit product wordt toegepast. Voor het gebruik van het product moet de gebruiker de noodzakelijke tests uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Verder moeten alle gebruikers contact opnemen met de verkoper of de fabrikant voor aanvullende technische informatie over het gebruik, wanneer zij denken dat de informatie die zij bezitten verduidelijkt moet worden, hetzij voor normaal gebruik, hetzij voor specifieke toepassingen van ons product. Onze garantie is van toepassing binnen de context van de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften, huidige beroepsstandaards en in overeenstemming met de bepalingen van onze algemene verkoopvoorwaarden. De informatie uit het huidige technische datablad is indicatief en is niet altijd volledig. Hetzelfde is van toepassing op informatie die mondeling of telefonisch is doorgegeven aan potentiële of bestaande klanten.

BELU BV

Otterkoog 99B, 1822 BX ALKMAAR

+31(0)72 5206697 | www.belu.nl | www.tensorglobal.com | info@belu.nl

BELU
Bonding solutions

Tensorgrip

F10 WEEKMAKERBESTENDIGE SPUITLIJM VOOR VINYL/PVC

TECHNISCHE GEGEVENS

TensorGrip

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN

Voor optimale resultaten moet de lijm worden toegepast op een temperatuur van 18°C. Nooit onder de 10°C verwerken. Laat substraten gedurende 48 uur voor het lijmen acclimatiseren tot normale kamertemperatuur (18°C). De opentijd van de lijm niet overschrijden. Plaats de tank tijdens het gebruik niet direct op een koude betonvloer. Als de lijm nat of in een straal wordt uitgestoten, dan is de tank te koud. Verplaats dan naar een warme omgeving en laat volledig acclimatiseren voordat het opnieuw gebruikt wordt.

LET OP:

- Gebruik alleen in goed geventileerde ruimtes
- Niet verdunnen of reactiveren met oplosmiddelen
- Niet verbranden
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C
- Uit de buurt van ontbrandingsbronnen houden
- Ontlast druk voordat u de slang loskoppelt
- Test voor het gebruik of de lijm geschikt is.

MSDS en technische datablades ALTIJD voor gebruik lezen en begrijpen. Informatie uit deze technische literatuur wordt geacht accuraat te zijn en wordt te goeder trouw ten behoeve van de gebruiker aangeboden. Het bedrijf kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor risico's of schade voor het gebruik van haar chemische producten, omdat de gebruiksvoorwaarden buiten onze controle vallen. Verklaringen over het mogelijk gebruik van onze producten zijn niet bedoeld als aanbevelingen om octrooien te schenden. Deze producten zijn alleen voor industrieel gebruik bestemd.

CHEMISCHE TECHNISCHE DATA

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| • Vaste stoffen | 32 +/- 2% |
| • Soortelijk gewicht | 0.76 – 0.80 |
| • Faaltemperatuur | 155 °C |
| • Opentijd | 15 minuten |
| • Kleur | transparant |
| • Ontvlambaarheid | ontvlambare lijm en drijfgas |
| • Droogtijd | 2-4 minuten |
| • Houdbaarheid | 18 maanden |

VERPAKKING

- | | |
|-------|-------------|
| • 22L | wegwerptank |
|-------|-------------|

OPSLAG

GEBRUIK & OPSLAG

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Raadpleeg veiligheidsinformatieblad vóór gebruik. | slang onder druk staan. |
| • Niet bewaren bij temperaturen boven 50°C. | • Draai de kraan alleen dicht wanneer een nieuw vat wordt aangesloten. |
| • Voorkom blootstelling aan direct zonlicht. | • Vóór afkoppeling slang drukloos maken. |
| • Niet direct op betonvloer bewaren. | • Test TensorGrip® F10 altijd vóór gebruik in productie om vast te stellen of het geschikt is voor uw specifieke toepassing. |
| • Voor optimale resultaten moet de lijm worden toegepast op een temperatuur van 18°C. Nooit onder de 10°C verwerken. | |
| • Indien aangesloten moet de kraan altijd open blijven en de | |

BELU BV

Otterkoog 99B, 1822 BX ALKMAAR

+31(0)72 5206697 | www.belu.nl | www.tensorglobal.com | info@belu.nl

BELU
Bonding solutions

TensorGrip